



Yumuşak Lehim Telleri

Tel Ø mm	Bobin g	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1,0	250	0987 111	1/20
1,0	1000	0987 112	1/10
1,5	250	0987 113	1/20
1,5	1000	0987 114	1/10

Tel Ø mm	Bobin g	Art.-Nr.	Amb./Ad.
0,7	250	0987 105	1/20
1,0	250	0987 107	1/20
1,0	1000	0987 108	1/10
1,5	250	0987 109	1/20
1,5	1000	0987 109 0	1/10
2,0	250	0987 110 0	1/20
2,0	1000	0987 110 1	1/10

Tel Ø mm	Bobin g	Art.-Nr.	Amb./Ad.
2,0	250	0987 121	1/20
2,0	1000	0987 122	1/10

Tel Ø mm	Bobin g	Art.-Nr.	Amb./Ad.
3,0	250	0987 14	1/20

İçerik ml	Art.-Nr.	Amb./Ad.
250	0987 141	1

Tel Ø mm	Bobin Ø mm	Bobin g	Art.-Nr.	Amb./Ad.
3,0	44	250	0987 13	1/20
2,0			0987 132	1/20s

Elektrikli lehim No. 1

- S-Sn60Pb40, DIN EN 29453 (DIN 1707) uyarınca.
- Sürekli lehim pastası beslemesi DIN EN 29454-1/1.1.2.B (F-SW 26 DIN 8511) 5 lehim pastası çekirdeği üzerinden.
- Çalışma sıcaklığı: 240–260°C.
- Ergime aralığı: 183–190°C.
- Hızlı akan lehim sayesinde düşük lehim sıcaklığı.
- Lehim pastası lehim teli No.10 'a oranla daha aktiftir.
- Lehim pastası artıklarının sadece sınırlı olarak korozyon etkisi.

Elektronik lehim teli No. 10

- S-Sn60Pb40, DIN EN 29453 (DIN 1707).
- Sürekli lehim pastası beslemesi DIN EN 29454-1/1.1.3.B (F-SW 32 DIN 8511) 5 lehim sıvısı çekirdeği üzerinden.
- Çalışma sıcaklığı: 240–260°C.
- Ergime aralığı: 183–190°C.
- Lehim pastası artıklarının sadece sınırlı olarak korozyon etkisi vardır.
- Hızlı akan lehim sayesinde düşük lehim sıcaklığı.
- Özel olarak entegre devreler için uygundur.

Metal işleme No. 2

- S-Pb60Sn40, DIN EN 29453 (DIN 1707).
- Çinko klorit içermez.
- Sürekli lehim pastası beslemesi DIN EN 29454-1/2.1.3.B (F-SW 24 DIN 8511) 4 lehim pastası çekirdeği üzerinden.
- Çalışma sıcaklığı: 280°C.
- Ergime aralığı: 183–233°C.
- Demir, bakır, nikel, pirinç, çinko için (elektrik bağlantıları ve alüminyum için değil).

Metal işleme No. 4

- S-Sn60Pb40, DIN EN 29453 (DIN 1707) uyarınca.
- Lehim sıvısı olmadan.
- Çalışma sıcaklığı: 280°C.
- Ergime aralığı: 183–250°C.
- Isıtma, soğutma ve klima tekniği (içme suyu tesisleri için kullanılmaz).

Lehim sıvısı No. 41

- Çinko klorit içermeyen yumuşak lehim pastası, DIN EN 29454-1/2.1.2.A.
- Metal işleme esnafı, endüstri, bakır boru tesisatı.
- Yumuşak lehim için lehim sıvısı, bakır, bakır alaşımları, pirinç, pirinç alaşımları, kırmızı döküm ve çelik malzemenin metal lehim teli No 2, metal lehim teli No 4, kalay lehim çubuğu veya çinko kullanarak lehimlenmesi.
- Bilgi: Paslanmaz çelik ve elektrik bağlantıları için uygun değildir.

Fitting lehim teli No. 3

- S-Sn97Cu3.
- %97 kalay, %3 bakır, DIN EN 29453 (DIN 1707) ve DVGW/GW 2.
- Çalışma sıcaklığı: 270–300°C.
- Ergime aralığı: 230–250°C.
- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında 110°C 'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, soğutma ve klima tesisat işlerinde bakır boruların yumuşak lehimlenmesi için uygundur.